

CAMBRIDGE

Le facteur de réflexion lumineuse (LRV) est la quantité totale de lumière visible et utilisable qui est réfléchi par une surface (ex. : revêtement de sol, murs, meubles...) dans toutes les directions et à toutes les longueurs d'onde lorsqu'elle est illuminée par une source lumineuse.

La réflexion lumineuse est une mesure qui indique la quantité de lumière qu'une surface **réfléchit** et, inversement, la quantité de lumière qu'elle **absorbe**. La réflexion lumineuse s'exprime sur une échelle de 0 % à 100 %, 0 % représentant une surface parfaitement absorbante (noir) et 100 % indiquant une surface parfaitement réfléchissante (blanc). Outre la couleur de la surface, la structure et la brillance sont des facteurs qui influencent la valeur de réflectance de la lumière.

Les certificats LRV qu'arborent tous les produits modulyss® sont décernés par le **CSTB**, qui procède à la mesure selon les normes **EN 410 et EN 14500**.

La valeur L, qui représente la profondeur de la couleur, est utilisée pour calculer le contraste visuel. Cependant, elle ne doit pas être confondue avec la réflexion lumineuse, dans la mesure où la valeur L est significativement supérieure. Ceci est testé conformément à la norme **EN ISO 11664-4**.

Les facteurs de réflexion lumineuse

COULEUR	LRV	L
181	19	51
213	22	54
224	17	49
303	15	46
307	8	33
314	7	33
316	5	27
322	15	45
346	3	20
386	22	54
463	7	31
482	8	33
504	6	29
506	11	39
511	8	33
553	3	20
569	10	38
579	9	36

COULEUR	LRV	L
592	3	18
595	7	31
601	14	44
613	8	34
616	4	24
662	17	48
684	7	32
817	20	51
822	6	29
823	11	40
827	9	36
830	7	32
907	5	25
915	12	41
963	5	26
965	3	21
994	10	38

XTRA CAMBRIDGE		
COULEUR	LRV	L
21F	19	51
25F	15	45
30F	6	30
41F	4	23
45F	3	20
50F	6	29
55F	6	28
60F	17	48
65F	10	38

WHITE&BLACK		
COULEUR	LRV	L
039	52	77
991	2	14