

PERPETUAL

Le facteur de réflexion lumineuse (LRV) est la quantité totale de lumière visible et utilisable qui est réfléchi par une surface (ex. : revêtement de sol, murs, meubles...) dans toutes les directions et à toutes les longueurs d'onde lorsqu'elle est illuminée par une source lumineuse.

La réflexion lumineuse est une mesure qui indique la quantité de lumière qu'une surface **réfléchit** et, inversement, la quantité de lumière qu'elle **absorbe**. La réflexion lumineuse s'exprime sur une échelle de 0 % à 100 %, 0 % représentant une surface parfaitement absorbante (noir) et 100 % indiquant une surface parfaitement réfléchissante (blanc). Outre la couleur de la surface, la structure et la brillance sont des facteurs qui influencent la valeur de réflectance de la lumière.

Les certificats LRV qu'arborent tous les produits modulyss® sont décernés par le **CSTB**, qui procède à la mesure selon les normes **EN 410 et EN 14500**.

La valeur L, qui représente la profondeur de la couleur, est utilisée pour calculer le contraste visuel. Cependant, elle ne doit pas être confondue avec la réflexion lumineuse, dans la mesure où la valeur L est significativement supérieure. Ceci est testé conformément à la norme **EN ISO 11664-4**.

Les facteurs de réflexion lumineuse

COULEUR	LRV	L
136	17	49
221	20	52
313	5	26
352	8	34
355	5	25
432	5	27
515	6	30
517	13	43
519	8	35
541	4	25
585	6	30
592	6	31
617	13	43
626	7	32
668	5	27
823	9	37
827	5	27
830	6	28
907	11	39
915	16	47

COULEUR	LRV	L
942	18	50
965	7	33
966	3	21
989	6	29

XTRA PERPETUAL

COULEUR	LRV	L
21F	16	46
25F	11	39
30F	6	29
41F	5	28
45F	4	23
50F	6	32
55F	6	31
60F	13	43
65F	9	38